

28 JUIL. 2000

FR 00/1720
EU

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

REC'D 23 AUG 2000

WIPO PCT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 25 JUIL. 2000

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Planche', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Martine PLANCHE


**DOCUMENT DE
PRIORITE**

PRESENTE OU TRANSMIS
CONFORMEMENT A LA REGLE
17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE

26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30





BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITE

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

DATE DE REMISE DES PIÈCES 21 JUIN 1999 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 9907839 DÉPARTEMENT DE DÉPÔT 75 INPI PARIS DATE DE DÉPÔT 21 JUIN 1999		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE BREESE-MAJEROWCIZ 3, avenue de l'Opéra 75001 PARIS n° du pouvoir permanent L20B4158FR références du correspondant 01.47.03.67.77. téléphone date													
2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle <input checked="" type="checkbox"/> brevet d'invention <input type="checkbox"/> demande divisionnaire <input type="checkbox"/> certificat d'utilité <input type="checkbox"/> transformation d'une demande de brevet européen <div style="text-align: center;">demande initiale ▽ <input type="checkbox"/> brevet d'invention</div> Établissement du rapport de recherche <input checked="" type="checkbox"/> différé <input type="checkbox"/> immédiat Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Titre de l'invention (200 caractères maximum) SOURCE MONOCHROMATIQUE COMPRENANT UN MATERIAU OPTIQUEMENT ACTIF.															
3 DEMANDEUR (S) n° SIREN Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination - LPRL - <u>ROSSET</u> Frank Nationalité (s) FRANCAISE Adresse (s) complète (s) - 18-20, rue de Presles 75015 PARIS FRANCE - 96, boulevard Beaumarchais 75011 PARIS FRANCE		code APE-NAF Forme juridique S.C.E.R. Pays													
4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée															
5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES <input type="checkbox"/> requise pour la 1ère fois <input type="checkbox"/> requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission															
6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE <table border="1"><thead><tr><th>pays d'origine</th><th>numéro</th><th>date de dépôt</th><th>nature de la demande</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				pays d'origine	numéro	date de dépôt	nature de la demande								
pays d'origine	numéro	date de dépôt	nature de la demande												
7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date n° date															
8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire) BREESE Pierre 921038		SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI													

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08

Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30 L20B4158FR

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

99/07839

TITRE DE L'INVENTION :

SOURCE MONOCHROMATIQUE COMPRENANT UN MATERIAU OPTIQUEMENT ACTIF.

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

BREESE-MAJEROWICZ
3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

GRAVISSE Philippe
C/O LPRL (S.C.E.R.)
18-20, rue de Presles
75015 PARIS

SCHIFFMANN Marc
1, résidence des Rosiers
92800 PUTEAUX

adresse 1

ROSSET Frank
96, boulevard Beaumarchais
75011 PARIS

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

Le 12 Juillet 1999

BREESE pierre
921038

1

SOURCE MONOCHROMATIQUE COMPRENANT UN MATERIAU OPTIQUEMENT ACTIF

5

La présente invention concerne le domaine des sources de rayonnement monochromatique.

On connaît dans l'état de la technique des sources de rayonnement monochromatique telles que des lasers ou des sources de lumières associés à des filtres interférentiels.

On connaît également dans l'état de la technique le brevet européen EP235185 décrivant un procédé pour convertir un rayonnement électromagnétique, en un rayonnement électromagnétique cohérent, monochromatique, ayant une fréquence prédéterminable. Le rayonnement électromagnétique est focalisé jusqu'à une densité d'énergie moyenne supérieure à une densité d'énergie moyenne critique U_{crit} . Le rayonnement focalisé est dirigé dans une cavité présentant des parois réfléchissantes et est dispersé, de façon diffuse, à l'intérieur de la cavité. Le pouvoir de réflexion des parois de la cavité est calculé pour qu'il s'établisse, dans la cavité, une densité d'énergie électromagnétique qui soit supérieure à U_{crit} et qui, après qu'un absorbeur, situé à l'intérieur de la cavité, isolé thermiquement des parois intérieures de la cavité et adapté au spectre électromagnétique à l'intérieur de la cavité.

Le brevet européen EP433109 décrit un dispositif permettant d'accorder de façon continue une source de lumière cohérente et polarisée rectilignement. Il comprend un moyen électro-optique formant un filtre spectral à fonction de transfert modulable électriquement, terminée par un moyen de réflexion, vers la source, de la lumière émise par cette source, et un moyen électro-optique de variation de la longueur optique de la cavité. Ce moyen de variation est placé

dans la cavité. Chaque moyen électro-optique comprenant un cristal électro-optique massif.

L'invention a pour objet de proposer une source monochromatique à puissance réglable, cohérente ou non cohérente, d'un faible prix de revient et présentant un rendement élevé.

À cet effet, l'invention concerne une source monochromatique comprenant un matériau optiquement actif présentant une face d'entrée apte à transmettre un rayonnement électromagnétique et une zone de sortie apte à transmettre un rayonnement monochromatique, le matériau étant formé par une matrice transparente comportant des dopants photoluminescents émettant un rayonnement d'une longueur d'onde λ_2 lorsqu'ils reçoivent un rayonnement d'excitation de longueur d'onde λ_1 , caractérisée en ce que la face d'entrée de la matrice transparente est revêtue d'une couche dichroïque (3) présentant une bande de transmission pour des longueurs d'onde comprenant λ_1 et une bande de réflexion pour des longueurs d'onde comprenant λ_2 , et en ce que les surfaces qui ne sont pas des faces d'entrée ou de sortie sont revêtue d'une couche réfléchissantes pour les longueurs d'onde comprenant λ_2 au moins, la source monochromatique comprenant en outre au moins une source lumineuse émettant un rayonnement lumineux en direction de la face d'entrée de la matrice dopée et un cristal LiNbO_3 , notamment de PPLN ("Periodically poled lithium niobate") recevant le rayonnement émis par la face de sortie. Ce cristal permet la mise en cohérence du signal émis par la matrice dopée. Le rayonnement d'excitation peut être polychromatique ou monochromatique.

De préférence, la matrice transparente est de forme parallélépipédique ou cylindrique, l'une des faces principales au moins étant une face d'entrée, une partie au moins d'une face latérale de section inférieure à la section de la face d'entrée étant une face de sortie, les autres faces étant

revêtue d'une couche réfléchissante pour les longueurs d'onde comprenant λ_2 au moins.

Selon un mode de réalisation particulier, la source lumineuse d'excitation est une source émettant un rayonnement
5 ultraviolet.

Selon une variante, la source comprend une pluralité de matériaux dopés et une pluralité de sources lumineuses, ainsi qu'un concentrateur pour collecter le rayonnement émis par les faces de sortie des matériaux dopés.

10 Selon un mode de réalisation particulier, la source selon l'invention comprend une fibre optique dont l'une des extrémités est reliée optiquement à la face de sortie du matériau dopé et l'autre extrémité est reliée au cristal PPLN.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la
15 description qui suit, se référant aux dessins annexés relatifs à des exemples de réalisation non limitatifs où :

- la figure 1 représente une vue schématique d'un premier exemple de réalisation ;
- la figure 2 représente une vue schématique, en
20 coupe transversale, d'un deuxième exemple de réalisation ;
- la figure 3 représente une vue schématique d'un troisième exemple de réalisation ;
- la figure 4 représente une vue schématique d'un
25 autre exemple de réalisation.

La source monochromatique selon un premier mode de réalisation de l'invention représentée en figure 1 comprend un collecteur de rayonnement (1) formé par une matrice transparente (2) dopée avec des composés ou des matériaux
30 photoluminescents.

La matrice est revêtue sur la face d'entrée (3) par filtre dichroïque. Elle présente une face de sortie (5). Les autres faces (4) sont revêtues par une couche réfléchissante.

À titre d'exemple, la matrice dopée est en
35 polyméthylméthacrilate dopée avec les composés suivants:

- PPO 0,5 moles par litre
- OB 0,1 moles par litre
- GE 0,04 moles par litre

PPO, OB et GE étant les dénominations commerciales
5 usuelles de molécules cycliques aromatiques.

La face de sortie (5) est prolongée par une fibre
optique (6) dont l'autre extrémité est reliée à un cristal de
type PPLN, notamment de niobate de lithium.

Ce cristal peut être l'un des composant d'un
10 dispositif de guide d'ondes optique comprenant :

- un substrat comprenant du niobate de lithium ;
- un guide d'ondes optique formé dans une surface
principale du substrat;

- une couche diélectrique formée sur ladite
15 surface principale dudit substrat recouvrant le guide d'ondes
optique et comprenant du dioxyde de silicium et comprenant un
dioxyde de silicium amorphe dope avec du lithium et/ou du
niobium de telle sorte que l'indice de réfraction de la
couche en dioxyde de silicium amorphe dope soit inférieur à
20 celui de la couche en dioxyde de silicium amorphe exempt des
éléments de dopage.

- un système d'électrodes comprenant une pluralité
d'électrodes agencées sur la couche diélectrique.

Le dispositif comprend en outre une pluralité de
25 lampes ultraviolet (7 à 9) émettant un rayonnement UV en
direction de la surface d'entrée (3).

La longueur absorbée λ_1 est avantageusement dans la
bande 300 à 400 nanomètres, et plus particulièrement 365
nanomètres. La longueur de réémission est dans la bande λ_2
30 comprise entre 600 à 700 nanomètres, plus particulièrement 650
nanomètres. Un exemple de mélange-maître dopant est formulé
comme suit :

Pour une quantité de PMMA de 400 grammes :

- PPO : 0,4 grammes
- 35 - OB : 0,2 grammes

- 5G : 0,12 grammes
- LUMOGENE ROUGE : 0,048 grammes

Ou

Pour une quantité de PMMA de 500 grammes :

- 5 - PPO : 0,2 grammes
- OB : 0,1 grammes
- 5G : 0,06 grammes
- LUMOGENE ROUGE : 0,02 grammes

10 Les termes ci-dessus correspondant aux désignations commerciales.

La transmittance de la couche dichroïque (3) correspond à λ_2 , soit la bande de réémission des matières dopantes.

15 La figure 2 représente une variante de réalisation dans laquelle les lames dopées (10 à 15) sont disposées pour former une structure hexagonale entourée par des sources UV (16, 17). Les lames dopées (10 à 15) présentent dans ce cas deux surfaces d'entrée correspondant aux grandes faces des lames. La sortie de la lumière se fait selon la tranche, par
20 des guides d'ondes (17 à 22) reliant les faces de sorties à des cristaux PPLN (23 à 28) assurant la cohérence des rayonnements.

La figure 3 représente une variante de réalisation dans laquelle le collecteur de rayonnement est formé par une
25 matrice revêtue par une couche dichroïque (3) exposé à un rayonnement UV émis par des lampes UV (16). Ce collecteur incorpore des lames (31 à 33) dopées. Le revêtement dichroïque peut également être réalisé sur chacune des lames (31 à 33).

La figure 4 représente une autre variante de
30 réalisation dans laquelle le collecteur de lumière présente la forme d'un barreau cylindrique (40) dopé. La surface extérieure de ce barreau (40) comporte un revêtement dichroïque (3) exposé à des rayonnements UV émis par des lampes (16). Le barreau (40) présente une cavité (42) axiale à
35 l'intérieur de laquelle pénètre une fibre optique (41). Le

degré d'enfoncement de la fibre optique (41) dans la cavité (42) détermine la puissance de l'énergie lumineuse transmise en sortie.

REVENDECATIONS

1 - Source monochromatique comprenant un matériau optiquement actif présentant une face d'entrée apte à transmettre un rayonnement électromagnétique et une zone de sortie apte à transmettre un rayonnement monochromatique, le matériau étant formé par une matrice transparente (2) comportant des dopants photoluminescents émettant un rayonnement d'une longueur d'onde λ_2 lorsqu'ils reçoivent un rayonnement d'excitation de longueur d'onde λ_1 , caractérisée en ce que la face d'entrée de la matrice transparente (2) est revêtue d'une couche dichroïque (3) présentant une bande de transmission pour des longueurs d'onde comprenant λ_1 et une bande de réflexion pour des longueurs d'onde comprenant λ_2 , et en ce que les surfaces qui ne sont pas des faces d'entrée ou de sortie (5) sont revêtue d'une couche réfléchissantes pour les longueurs d'onde comprenant λ_2 au moins, la source monochromatique comprenant en outre au moins une source lumineuse (7, 8, 9) émettant un rayonnement lumineux en direction de la face d'entrée de la matrice dopée (2) et un cristal PPLN recevant le rayonnement émis par la face de sortie (5).

2 - Source monochromatique selon la revendication 1 caractérisée en ce que la matrice transparente (2) est de forme parallélépipédique ou cylindrique, l'une des faces principales au moins étant une face d'entrée, une partie au moins d'une face latérale de section inférieure à la section de la face d'entrée étant une face de sortie (5), les autres faces étant revêtue d'une couche réfléchissantes pour les longueurs d'onde comprenant λ_2 au moins.

3 - Source monochromatique selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en ce que la source lumineuse (7, 8, 9) est une source émettant un rayonnement ultraviolet.

4 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend une pluralité de matériaux dopés et une pluralité de sources lumineuses, ainsi qu'un concentrateur pour collecter le rayonnement émis par les faces de sortie (5) des matériaux dopés.

5 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend une fibre optique dont l'une des extrémités est reliée optiquement à la face de sortie (5) du matériau dopé et l'autre extrémité est reliée au cristal PPLN.

6 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend les lames dopées (10 à 15) sont disposées pour former une structure hexagonale entourée par des sources UV (16, 17). Les lames dopées (10 à 15) présentent dans ce cas deux surfaces d'entrée correspondant aux grandes faces des lames, la sortie (5) de la lumière se faisant selon la tranche, par des guides d'ondes (17 à 22) reliant les faces de sortie (5) à des cristaux LiNbO_3 , notamment de PPLN (23 à 28) assurant la cohérence des rayonnements.

7 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications 1 à 5 caractérisée en ce qu'elle comprend un collecteur de rayonnement formé par une matrice revêtue par une couche dichroïque (3) exposé à un rayonnement UV émis par des lampes UV (16).

8 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications 1 à 5 caractérisée en ce qu'elle comprend un collecteur de lumière en forme de barreau cylindrique (40) dopé dont la surface extérieure comporte un revêtement dichroïque (3) exposé à des rayonnements UV émis par des

lampes (16), le barreau (40) présentant une cavité (42) axiale à l'intérieur de laquelle pénètre une fibre optique (41).

5 9 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend un fibre optique coopérant avec une cavité de sortie (5) avec un degré de pénétration ajustable, le degré d'enfoncement de la fibre optique (41) dans la cavité (42) déterminant la puissance de l'énergie lumineuse transmise en sortie (5).

10

 10 - Source monochromatique selon l'une au moins des revendications précédentes caractérisée en ce que la longueur absorbée λ_1 est dans la bande 300 à 400 nanomètres, et plus particulièrement 365 nanomètres. Et la longueur de
15 réémission est dans la bande λ_2 comprise entre 600 à 700 nanomètres, plus particulièrement 650 nanomètres.

Fig.1




Fig.2






Fig.3



Détail d'une lame dopée

Fig.4



— Réflecteur UV

● Source d'excitation

■ POLYMETHYLMETHACRYLATE dopé
et traité dichroïque extérieurement

■ Fibre optique

